LEADER KOLL-FLEX GRIGIO



Kg. 25

Descrizione del prodotto

LEADER KOLL FLEX grigio è un adesivo cementizio *migliorato*, conforme alla norma **UNI EN 12004:2007**, di classe **C2T,** a base di cemento Portland, cariche silicee curva granulometrica controllata, polveri ridisperdibili e additivi specifici che ne migliorano l'applicazione e l'adesione.

DATI TECNICI

Peso specifico	1350 kg/m^3
Granulometria	< 0,5 mm
Colore	grigio
Acqua d'impasto	30% ca.
Consumo teorico	4-5 Kg/m^2
P H	> 12
Tempo di messa in esercizio	5 giorni ca.
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe	48 ore ca.
Durata dell'impasto	4/5 ore ca..
Tempo di registrazione	50 min ca.
Pedonabilità	72 ore
Classificazione sec. norma UNI EN 12004	**C2T**
Adesione a trazione iniziale	>1,0 N/mm^2
Adesione dopo azione del calore	>1,0 N/mm^2
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	> 1,0 N/mm^2
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	> 1,0 N/mm^2

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idonietà dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso. Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

CAMPI DI IMPIEGO

LEADER KOLL FLEX grigio è particolarmente indicato per la posa in interno ed esterno, a pavimento e a parete, di piastrelle a basso assorbimento, tipo monocottura, marmi, graniti, pietre naturali e gres porcellanato; per grandi formati si consiglia di utilizzare il metodo della doppia spalmatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di polveri, grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi sostanza che ne comprometta l'adesione. Su supporti a base gesso è necessario applicare 6-8 ore prima **LEADER GRIP.**

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Preparare l'impasto di un sacco di 25 Kg di **LEADER KOLL FLEX** grigio con 7-8 litri di acqua pulita, miscelando il prodotto con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere la giusta consistenza, lasciar riposare l'impasto per circa 5-6 minuti e rimescolare nuovamente prima della stesura.
Utilizzando un'adeguata spatola dentata stendere l'adesivo e procedere con la posa della piastrella facendo una leggera pressione su di essa al fine di garantire una perfetta adesione.

DURATA DELL'IMPASTO: 4-5 ORE.

RACCOMANDAZIONI

Su supporti a base gesso, cartongesso calcestruzzo trattare la parete con **LEADER GRIP.**
Non applicare su pavimenti riscaldanti.
Non applicare su supporti eccessivamente bagnati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 35°C.
Non diluire il prodotto in fase di presa.
Per l'incollaggio adottare la tecnica della doppia spalmatura.

FORNITURA E STOCCAGGIO.

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo dall'acqua e dall'umidità.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici a medio e basso assorbimento devono essere incollate con **LEADER KOLL FLEX** grigio, adesivo cementizio *migliorato* della **FALIS s.n.c** conforme alla norma **UNI EN 12004,** di classe **C2T** a base di cemento grigio, cariche silicee a curva granulometrica controllata, additivi specifici e polveri ridi- sperdibili che ne migliorano le caratteristiche di lavorazione e adesione. Il fondo di posa deve essere coeso e planare, privo di parti friabili, pulito e stagionato avendo già compiuto i ritiri di maturazione. Per la stesura sarà utilizzata una spatola dentata di apposita misura, rispettando eventuali giunti di dilatazione.
Per l'incollaggio di grandi formati adottare la tecnica della doppia spalmatura.

