ADESIVI PER PIASTRELLE

LEADER KOLL SUPERFLEX BIANCO

CAMPI DI IMPIEGO
LEADER KOLL SUPER FLEX bianco è particolarmente indicato per la posa all'interno e all'esterno, a pavimento e a parete, di piastrelle a bassissimo assorbimento, tipo monocottura, marmi, graniti, pietre naturali, mosaici vetrosi, gres porcellanato e grandi formati, anche in sovrapposizione utilizzando il metodo della doppia spalmatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di polveri, grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi sostanza che ne comprometta l'adesione. Su supporti a base gesso è necessario applicare 6-8 ore prima **LEADER GRIP.**

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Preparare l'impasto di un sacco di 25 Kg di **LEADER KOLL SUPER FLEX** bianco con 7-8 litri di acqua pulita, miscelando il prodotto con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere la giusta consistenza lasciar riposare l'impasto per circa 5-6 minuti e rimescolare nuovamente prima della stesura.
Utilizzando un'adeguata spatola dentata stendere l'adesivo e procedere con la posa della piastrella facendo una leggera pressione su di essa al fine di garantire una perfetta adesione.

DURATA DELL'IMPASTO: 4-5 ORE.

RACCOMANDAZIONI
Su supporti a base gesso, cartongesso calcestruzzo trattare la parete con **LEADER GRIP.**
Non applicare su supporti eccessivamente bagnati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 35°C.
Non diluire il prodotto in fase di presa.
Per l'incollaggio adottare la tecnica della doppia spalmatura.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo dall'acqua e dall'umidità.

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO
Le piastrelle e i rivestimenti ceramici a bassissimo assorbimento devono essere incollate con **LEADER KOLL SUPER FLEX** bianco, adesivo cementizio *migliorato* della **FALIS s.n.c** conforme alla norma **UNI EN 12004,** di classe **C2TE** a base di cemento bianco, cariche silicee a curva granulometrica controllata, additivi specifici e polveri ridisperdibili che conferiscono al prodotto notevole adesione ed elasticità. Il fondo di posa deve essere coeso e planare, privo di parti friabili, pulito e stagionato avendo già compiuto i ritiri di maturazione. Per la stesura sarà utilizzata una spatola dentata di apposita misura, rispettando eventuali giunti di dilatazione.
Per l'incollaggio di grandi formati anche in sovrapposizione adottare la tecnica della doppia spalmatura.





Kg. 25

Descrizione del prodotto
LEADER KOLL- SUPER FLEX grigio è un adesivo cementizio *migliorato*, conforme alla norma **UNI EN 12004:2007**, di classe **C2TE,** a base di cemento Portland bianco, cariche silicee a curva granulometrica controllata, polveri ridisperdibili che conferiscono al prodotto notevole adesione ed elasticità.

DATI TECNICI

Peso specifico	1350 kg/m^3
Granulometria	< 0,5 mm
Colore	bianco
Acqua d'impasto	30% ca.
Consumo teorico	4-5 Kg/m^2
P H	> 12
Tempo di messa in esercizio	5 giorni ca.
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe	48 ore ca.
Durata dell'impasto	4/5 ore ca.
Tempo di registrazione	50 min ca.
Pedonabilità	72 ore
Classificazione sec. norma UNI EN 12004	**C2TE**
Adesione a trazione iniziale	>1,0 N/mm^2
Adesione dopo azione del calore	>1,0 N/mm^2
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	> 1,0 N/mm^2
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	> 1,0 N/mm^2

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idonietà dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso. Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

FALIS Tel: +39 0922 894761 WW.FALIS.IT E-mail info@falis.it