PITTURA AL QUARZO ACRILICA

LEADER QUARZ PAINT



Lt.13 - Lt.5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEADER QUARZ PAINT è pittura per esterni a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti ai raggi UV, quarzo bianchissimo di alto pregio e cariche selezionate a granulometria controllata.
Di elevata copertura, la sua formulazione permette di ottenere finiture molto uniformi nel colore e molto resistenti agli agenti atmosferici risultando particolarmente idoneo nella decorazione e protezione di facciate sia all'esterno e all'interno su nuovi o vecchi rivestimenti organici, intonaci a base di calce-cemento, premiscelati e tradizionali, comprese rasature rifinite a civile.


PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline e/o quant'altro ne comprometta l'adesione.

Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e trattare con **LEADER ACRIL PLUS**.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida**.**
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **LEADER QUARZ PAINT** a rullo o a pennello, diluito con il 20% di acqua dato a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.

COLORI: bianco e tinte tenue di cartella
APPLICAZIONE: pennello o rullo.
DILUIZIONE: 20% con acqua.
RESA TEORICA: 4-5 m^2/ Lt in due mani
ESSICCAZIONE: al tatto in circa 5 ore
(dipende dall'assorbimento del supporto e dalle condizioni ambientali).
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt13 o da lt5.





NOTE:

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

STOCCAGGIO:

Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature

SICUREZZA:

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Tipo di legante:	copolimeri acrilici
Contenuto solidi	68%
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Peso specifico	1,55 Kg/dm^3
Presa di sporco	ΔL= 0,7
Resistenza al lavaggio	>10.000 cicli
Permeabilità al vapore acqueo	V=95g/m^2d
Permeabilità all'acqua	W=0.09 Kg/($m^2h^{0,5}$)
Valore UE di COV (direttiva 2004/42/CE)rivestimento per pareti esterne(cat.A/c) 30g/l (2010)	**<30g/l**

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali esterne ed interne quali intonaci a base calce cemento, rasature, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, vecchie pitture e rivestimenti devono essere rifinite con il micro rivestimento **LEADER QUARZ PAINT** della **FALIS s.n.c** prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti ai raggi UV, quarzo bianchissimo di alto pregio e cariche a curva granulometria controllata. Applicabile a pennello o a rullo con un consumo medio di 4-5 m^2/ Lt in due mani.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.