LEADER ACRIL PRIMER



Kg. 20 - Kg. 5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


LEADER ACRIL PRIMER é un fondo di collegamento pigmentato a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti inorganici, cariche selezionate a curva granulometrica controllata e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorazione e adesione, destinato alla preparazione di superfici murali esterne e interne da rivestire con la linea di prodotti **LEADER ACRIL**.
Il prodotto possiede un' elevata resistenza agli alcali, un elevato potere di adesione e ha un'eccezionale capacità di uniformare gli assorbimenti dei supporti murali quali intonaci base calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e trattare con **LEADER ACRIL PLUS**.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida**.**

APPLICAZIONE

LEADER ACRIL PRIMER pronto all'uso è applicato a rullo o a pennello; trascorse le 12 ore si può procedere con l'applicazione dei rivestimenti della linea **LEADER ACRIL.**



RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.



ASPETTO: Pseudoplastico
COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
RESA TEORICA: 3 m^2/ Kg a una mano.
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da Kg 20 o da Kg 5.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 30°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

SICUREZZA:

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Tipo di legante:	copolimeri acrilici
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Peso specifico	1,53 Kg/dm^3
Contenuto di solidi	55% ca
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) primer (cat.A/g) 30g/l (2010)	**<**30 g/l

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali esterne e interne quali intonaci a base calce-cemento, premiscelati e tradizionali, comprese rasature rifinite a civile, devono essere trattate con il fondo di collegamento acrilico pigmentato **LEADER ACRIL PRIMER** della **FALIS s.n.c** prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa idoneo per la preparazione del supporto in cicli di intervento con finiture acriliche, da applicare a pennello o a rullo con un consumo medio di 4-5 m^2/ Kg a una mano.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.