PRIMER ACRILICO TRASPARENTE

LEADER ACRIL PLUS



Kg. 10 - kg. 5 - kg. 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEADER ACRIL PLUS é un fissativo trasparente a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, idoneo per qualsiasi superficie in qualità di fondo di preparazione per successive applicazioni di pitture e rivestimenti acrilici sia all'esterno che all'interno.
Il prodotto possiede un' elevata resistenza agli alcali, un elevato potere di adesione e ha un'eccezionale capacità di uniformare gli assorbimenti dei supporti murali quali intonaci base calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, gesso e cartongesso, calcestruzzo, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida**.**

APPLICAZIONE

LEADER ACRIL PLUS va diluito con 2-3 parti di acqua pulita e applicato a rullo o a pennello; trascorse le 12 ore si può procedere con la sovrapplicazione.

RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

ASPETTO: Liquido lattiginoso
COLORI: trasparente
RESA TEORICA: 5-6 m^2/ Kg a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: tanica da Kg 10 - Kg. 5 e bottiglia Kg. 1.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 30°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

SICUREZZA:

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Tipo di legante:	copolimeri acrilici
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Peso specifico	1,04 Kg/dm^3
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)	
primer fissanti (cat.A/h) 30g/l (2010)	**<**30 g/l

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali esterne e interne quali intonaci a base calce-cemento, premiscelati e tradizionali, gesso e cartongesso, comprese rasature rifinite a civile, devono essere trattate con il fondo di collegamento acrilico **LEADER ACRIL PLUS** della **FALIS s.n.c** prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa idoneo per la preparazione del supporto in cicli di intervento con finiture acriliche, da applicare a pennello o a rullo con un consumo medio di 5-6 m^2/ Kg a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.