LEADER ELASTIC-R











Kg. 25

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEADER ELASTIC-R é un rivestimento ***elastico*** decorativo in pasta, a base di speciali copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche silicee a curva granulometrica controllata, pigmenti resistenti ai raggi UV e speciali additivi. Di facile applicazione, il prodotto possiede una buona resistenza agli agenti atmosferici, un bassissimo assorbimento d'acqua e ottima adesione al supporto, una notevole elasticità anche a basse temperature senza fenomeni di sfogliamento, particolarmente idoneo al recupero di facciate che presentano micro cavillature.
LEADER ELASTIC-R uno speciale rivestimento idoneo per la decorazione di supporti quali intonaci a base calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, sistemi di isolamento termico tipo termo intonaci e cappotti **LEADER THERM**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di polvere, grassi e/o sostanze oleose, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.

APPLICAZIONE:

I supporti devono essere trattati con un fondo di collegamento **LEADER ELASTIC PRIMER** pronto all'uso dato a rullo o pennellessa, trascorsi almeno 12 ore si può procedere all'applicazione di **LEADER ELASTIC-R** con apposito frattone in acciaio avendo cura di distribuirlo in maniera uniforme, prima che il prodotto inizi la filmazione, rifinire uniformemente con movimenti circolari e continui utilizzando un frattone in plastica.
Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'utilizzo.

OMERICO A SPESSORE

RACCOMADAZIONI
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 35°C.
Non applicare su superfici assolate o gelide.
Non applicare in presenza di forte vento, in imminente possibilità di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.
A lavoro ultimato è necessario proteggere la superficie trattata per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni.

COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
ATTREZZATURA: Frattazzo d'acciaio e frattazzo di plastica
DILUIZIONE: Pronto all'uso

NOTE: Tutti i rivestimenti a "*spessore*" devono essere applicati in un'unica soluzione quindi si consiglia, soprattutto su grandi facciate, di utilizzare lo stesso lotto di produzione al fine di ottenere uniformità nel colore ed evitare spiacevoli scostamenti di tinta.

STOCCAGGIO: Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C stoccaggio del prodotto 1 anno. Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature

GRANULOMETRIE E CONSUMI

Tipo "***VENEZIA***"

Granulometria disponibile	*Strati*	*Consumo*
Medio (mm 1,5)	una mano	2,5 Kg /m^2

Dati tecnici

Tipo di legante:	Copolimeri Acrilici in dispersione acquosa
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Peso specifico	1,70 Kg/dm^3
Contenuto di solidi	82% ca
Presa di sporco	ΔL = 1,30
Resistenza all'impatto	I categoria
PH	9
Permeabilità al vapore acqueo	V=90 g/m^2 d
Permeabilità all'acqua	W=0,12 Kg /m^2 h^{05} (Classe II)
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) rivestimento per pareti esterne (cat. A/c)40g/l (2010)	**<**40g/l



Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza

VOCI DI CAPITOLATO
Le superfici murali esterne ed interne, quali intonaci di fondo minerali a base di calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile e rasature cementizie, sistemi termoisolanti di tipo a cappotto, possono essere rifinite con rivestimento a spessore **LEADER ELASTIC-R** della **FALIS s.n.c** prodotto a base copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti a i raggi UV e cariche silicee a curva granulometrica controllata, con un consumo di circa di 2,5 Kg/m^2

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.