LEADER ELASTIC PAINT



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEADER ELASTIC PAINT é un microrivestimento *elastico* a base di speciali copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti ai raggi UV, quarzo bianchissimo di alto pregio e cariche selezionate a granulometria controllata.
Di elevata copertura, il prodotto possiede una buona resistenza agli agenti atmosferici, un bassissimo assorbimento d'acqua e un'ottima adesione al supporto, una notevole elasticità anche a basse temperature senza fenomeni di sfogliamento, particolarmente idoneo al recupero di facciate che presentano micro cavillature.



Lt. 13 - Lt. 5

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline e/o quant'altro ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e trattare con **LEADER ACRIL PLUS**.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida**.**
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **LEADER ELASTIC PAINT** a rullo o a pennello, diluito con il 20% di acqua dato a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.

COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
APPLICAZIONE: pennello o rullo.
DILUIZIONE: 20% con acqua.
RESA TEORICA: 4-5 m^2/ Lt in due mani
ESSICCAZIONE: al tatto in circa 5 ore (dipende dall'assorbimento del supporto e dalle condizioni ambientali).
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt13 o da lt5.





NOTE:

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

STOCCAGGIO:

Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C.
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Tipo di legante: copolimeri acrilici in dispersione acquosa	
Contenuto solidi	60%
Temperatura minima di filmazione	+5°C
PH	9
Peso specifico	1,55 Kg/dm^3
Presa di sporco	ΔL= 3,50
Resistenza al lavaggio	>10.000 cicli
Permeabilità al vapore acqueo	V=65g/m^2d
Permeabilità all'acqua	W=0.082 $Kg/(m^2h^{0,5})$
Valore UE di COV (direttiva 2004/42/CE)rivestimento per pareti esterne(cat.A/c) 30g/l (2010)	**<30g/l**

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali cavillanti esterne ed interne quali intonaci a base calce cemento, rasature, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, vecchie pitture e rivestimenti devono essere rifinite con il micro rivestimento **LEADER ELASTIC PAINT** della **FALIS s.n.c** prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti ai raggi UV, quarzo bianchissimo di alto pregio e cariche a curva granulometria controllata. Applicabile a pennello o a rullo con un consumo medio di ml 4-5 m^2/ Lt in due mani.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.