IDROPITTURA ANTIMUFFA

MUFFASTOP SUPERCOPRENTE

IDROPITTURA ANTIMUFFA PER INTERNI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Lt. 13 - 5 - 2,5

MUFFASTOP SUPERCOPRENTE è un'idropittura sanigenica, *antimuffa*, ad altissima coperuta, a base di speciali copolimeri, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata, biossido di titanio e additivi specifici.
MUFFASTOP SUPERCOPRENTE permette di ottenere finiture molto gradevoli dai colori decisi e uniformi, contrastando la formazione di muffe e alghe, particolarmente indicato nella tinteggiatura e protezione di locali umidi o poco ventilati o dove sia richiesta pulizia e standard igienico sanitario, bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. facile da applicare su murature cementizie, gesso e cartongesso nell'edilizia urbana e nel moderno interior designe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e rasare con **SUPER STUCCO** fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida (consultare la scheda tecnica).


APPLICAZIONE

Prima di applicare **MUFFASTOP SUPERCOPRENTE** trattare la superficie con specifico primer **ISOLFIX ANTIMUFFA** e attendere 8 ore.
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **MUFFASTOP SUPERCOPRENTE** a rullo o a pennello, diluito con circa il 20% di acqua dato a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.

RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.





COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
RESA TEORICA: 5-6 m^2/ Lt in due mani
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt 13 o da lt 5.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

Dati tecnici

Aspetto del film	opaco
Tipo di legante:	copolimeri sintetici
Temperatura minima di filmazione	+5°C
PH	9
Essiccazione al tatto	4 ore
Peso specifico	1,54 Kg/dm^3
Residuo secco	59% ca in peso
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)	
pitture opache per pareti e soffitti (cat.A/a) <30g/l (2010)	**<30** g/l

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali a base gesso, cartongesso, soffitti e pareti interne, locali umidi o poco ventilati e dove sia richiesto un elevato standard igienico sanitario, quali bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. (previo ciclo di trattamento con **BIOSAN** e **ISOLFIX ANTIMUFFA)** devono essere tinteggiate con **MUFFASTOP SUPERCOPRENTE** della **FALIS s.n.c** idropittura sanigenica, *antimuffa*, ad altissima coperuta, efficace contro la formazione di muffe e alghe, a base di speciali copolimeri, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata e biossido di titanio, in ragione di 5-6 m^2/ Lt in due mani.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.