# IDROPITTURA ANTIMUFFA

## MUFFASTOP SEMILUCIDO

IDROPITTURA ANTIMUFFA PER INTERNI




**Lt. 13 - 5 - 2,5**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**MUFFASTOP SEMILUCIDO** è un'idropittura sanigenica, *antimuffa*, completamente smacchiabile, dal buon potere coprente, a base di speciali copolimeri, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata, biossido di titanio e additivi specifici.
**MUFFASTOP SEMILUCIDO** permette di ottenere finiture dal gradevole aspetto semilucido e colori molto decisi e uniformi, contrastando la formazione di muffe e alghe, particolarmente indicato nella tinteggiatura e protezione di locali umidi o poco ventilati o dove sia richiesto un elevato standard igienico sanitario, quali cliniche, ospedali, bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. facile da applicare su murature cementizie, gesso e cartongesso nell'edilizia urbana e nel moderno interior designe.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e rasare con **SUPER STUCCO** fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida (consultare la scheda tecnica).


### APPLICAZIONE

Prima di applicare **MUFFASTOP SEMILUCIDO** trattare la superficie con specifico primer **ISOLFIX ANTIMUFFA** e attendere 8 ore.
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **MUFFASTOP SEMILUCIDO** a rullo o a pennello, diluito concirca il 15% di acqua dato a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.

### RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.



**COLORI**: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
**RESA TEORICA**: 5-6 $m^2$/ Lt in due mani
**LAVAGGIO ATTREZZI**: con acqua immediatamente dopo l'uso.
**CONFEZIONI DI VENDITA**: fustino da lt 13 o da lt 5.

### STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

### SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza

***Dati tecnici***

| | |
|---|---|
| Aspetto del film | semilucido |
| Tipo di legante: | copolimeri sintetici |
| Temperatura minima di filmazione | +5°C |
| PH | 9 |
| Essiccazione al tatto | 4 ore |
| Peso specifico | 1,45 Kg/$dm^3$ |
| Residuo secco | 59% ca in peso |
| **Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)** | |
| **pittura lucida per pareti e soffitti (cat.A/b) <100g/l (2010)** | <100 g/l |

### VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali a base gesso, cartongesso, soffitti e pareti interne, locali umidi o poco ventilati e dove sia richiesto un elevato standard igienico sanitario, quali cliniche, ospedali, bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. (previo ciclo di trattamento con **BIOSAN** e **ISOLFIX ANTIMUFFA)** devono essere tinteggiate con **MUFFASTOP SEMILUCIDO** della **FALIS s.n.c** idropittura sanigenica, *antimuffa*, completamente smacchiabile, efficace contro la formazione di muffe e alghe, a base di speciali copolimeri, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata e biossido di titanio, in ragione di 5-6 $m^2$/ Lt in due mani.

*I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.*