IDROPITTURE LAVABILE

INTERNI

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI



Lt. 13 - 5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


INTERNI è un'idropittura *lavabile* ad alto potere coprente, a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata, biossido di titanio e additivi specifici.
Di elevata copertura **INTERNI** permette di ottenere finiture opache uniformi, dai colori molto decisi, ideale nella tinteggiatura di murature cementizie, gesso e cartongesso nell'edilizia urbana e nel moderno interior designe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e rasare con **SUPER STUCCO** fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.

APPLICAZIONE

Prima di applicare **INTERNI** trattare la superficie con primer vinilversatico **ISOLFIX** e attendere 8 ore.
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **INTERNI** a rullo o a pennello, diluito con il 25-20% di acqua dato a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.



RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.



COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
RESA TEORICA: 5-6 m^2/ Lt in due mani.
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt 13 o da lt 5.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Aspetto del film	opaco
Tipo di legante:	copolimeri sintetici
Temperatura minima di filmazione	+5°C
PH	9
Essiccazione al tatto	4 ore
Peso specifico	1,60 Kg/dm^3
Residuo secco	62% ca in peso
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)	
pitture opache per pareti e soffitti (cat.A/a) <30g/l (2010)	<30 g/l

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali a base gesso, cartongesso, soffitti e pareti interne (previa mano di **ISOLFIX)** devono essere tinteggiate con **INTERNI** della **FALIS s.n.c** idropittura lavabile, a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata e biossido di titanio, in ragione di5-6 m^2/ Lt in due mani.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.