RISANAMENTO DEUMIDIFICANTE

IDROSAL WET ANTISALE



kg. 5 - kg. 1

Campi d'impiego
IDROSAL WET viene impiegato come trattamento nei cicli di deumidificazione e risanamento di murature con presenza di umidità di risalita capillare, in combinazione con le malte deumidificanti della linea **WET.**
La sua particolare struttura permette di creare una barriera che blocca i sali presenti nella muratura, mantenendo elevata la permeabilità al vapore.

Preparazione del supporto
Individuata l'area d'intervento asportare totalmente l'intonaco esistente per almeno il 60% in più della zona visivamente interessata e procedere ad eventuale lavaggio con idropulitrice. Trascorse 3-4 ore procedere col trattamento antisale **IDROSAL WET** e subito dopo procedere con l'applicazione di **INTONACO WET**
A intonaco perfettamente asciutto si può procedere all'applicazione di finiture della linea **INTONACHINO WET.**

CONSUMO MEDIO: 400-500 ml/m^2 (in funzione dell'assorbimento del supporto).

RACCOMANDAZIONI
Nella fase applicativa munirsi di occhiali e guanti di protezione.
Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare su supporti gelidi o in fase di disgelo.
Non diluire il prodotto.

Fornitura e stoccaggio
Il prodotto viene fornito in taniche da Kg.5 Kg.1, e può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Sicurezza
Consultare la scheda di sicurezza

Voci di capitolato
Le murature da risanare devono essere pretrattate con **IDROSAL WET** impregnante antisale ad azione filtro, a base di silossani amminofunzionali in emulsione acquosa, in ragione di 400-500 ml/m^2, applicato in due mani.

Descrizione del prodotto
IDROSAL WET è impregnante antisale ad azione filtro, specifico per l'umidità di risalita, a base di silossani amminofunzionali in emulsione acquosa.







DATI TECNICI	
Peso specifico	1,0 kg/l
Aspetto	Liquido lattiginoso
Tipo di solvente	Acqua
Diluizione	Pronto all'uso
Consumo	400-500 ml/m^2 in funzione dell'assorbimento del supporto

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idonietà dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso. Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.