INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO

INTONACO WET



Kg. 25

Descrizione del prodotto

INTONACO WET è un intonaco di fondo macroporoso deumidificante, premiscelato, a base di Cemento e calce idrata, cariche selezionate, e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di adesione, lavorabilità e permeabilità al vapore.

DATI TECNICI	
Peso specifico	1350 kg/m^3
Granulometria	<2,0 mm
Colore	Grigio
Acqua d'impasto	17% ca.
Consumo teorico	25-26 Kg/m^2 (per 2 cm di spessore)
P H	> 12
Durata dell'impasto	5/6 ore ca.
Res. a compressione	categoria CS II
Adesione su laterizio	0,6 N/mm^2
Tipo di frattura	B
Permeabilità al vapore acqueo	7
Assorbimento d'acqua	W 1
Reazione al fuoco	classe A 1
Conducibilità termica A	0,40 W / m k

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idonietà dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso. Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

Campi d'impiego

INTONACO WET E una malta premiscelata che consente l'esecuzione di intonaci deumidificanti per il risanamento di superfici in presenza di umidita di risalita o formazioni di salnitro.L'elevata traspirabilità al vapore acqueo unitamente alla forte idrorepellenza, rendono **INTONACO WET** particolarmente indicato per l'esecuzione di zoccolature su edifici contro l'umidita ascendente e le efflorescenze ,intonaci interni per la deumidificazione nei locali soggetti a forte condensa o umidità(interrati cantine)purché adeguatamente aerati, intonaci esterni di facciate e interventi tagliamuro . La destinazione d'uso di **INTONACO WET** sono tutte le superfici murali di qualsiasi natura minerale che cementizia purché siano disintonacate.Quando si desidera ottenere una finitura fine applicare **INTONACHINO WET**. Dopo 20 giorni la superficie può essere rifinita con pitture silossaniche o a base calce.

Preparazione del supporto

Individuata l'area d'intervento asportare totalmente l'intonaco esistente per almeno il 60% in più della zona visivamente interessata ,procedere al lavaggio con acqua per rimuovere l'eccesso di sali avvalendosi di una idropulitrice ,o dove non fosse possibile procedere alla pulizia meccanica mediante spazzolatura. A supporto asciutto applicare a pennello o a spruzzo uno strato di **IDROSAL WET** antisale impregnante specifico per murature soggette ad umidità di risalita indispensabile per garantire l'efficacia e la durabilità nel tempo del sistema macroporoso, subito dopo si può procedere all'applicazione dell'intonaco macroporoso.

Preparazione dell'impasto

L'intonaco deve essere applicato a spessore non inferiore a 2cm,per garantire la realizzazione di un supporto planare, predisporre la costruzione di apposite guide a spessore con lo stesso materiale (evitare frattazzature fini)Preparare l'impasto aggiungendo ad ogni sacco da kg 25 **INTONACO WET** 4 litri circa di acqua pulita. I tempi di miscelazione del prodotto sono variabili in funzione del tipo di impastatrice in media ,con betoniera circa 8-10 minuti, con miscelatore circa 4-6 minuti, l'impasto cosi ottenuto deve risultare leggero e cellulare in modo da non compromettere la macroporosità del sistema.Una volta avvenuta la maturazione del supporto (dopo circa 24 ore) si può procedere alla finitura successiva.

CONSUMO MEDIO:25-26 Kg/m^2 per 2 cm di spessore.
DURATA DELL'IMPASTO: circa 4/5 ore

Raccomandazioni

Non diluire il prodotto in fase di presa.
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 5°C e superiore a +35°C.

FORNITURA E STOCCAGGIO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo dall'acqua e dall'umidità.
Sicurezza Consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Le superfici da intonacare precedentemente bonificate devono essere intonacate con malta premiscelata in polvere a base di calce idraulica naturale cariche selezionate a granulometria controllata, fibre e additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione tipo **INTONACO WET**





