INTONACHINO FINITURA DEUMIDIFICANTE

Campi d'impiego
INTONACHINO WET è particolarmente indicato su superfici realizzate con **INTONACO WET**, nella decorazione a civile di pareti interne ed esterne di edifici ad alto valore storico-culturale, sopratutto su intonaci deumidificanti nonchè su intonaci cementizi tradizionali e premiscelati.

Preparazione del supporto
I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di polveri, grassi e/o sostanze oleose, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione. .

Preparazione dell'impasto
Preparare l'impasto aggiungendo ad ogni sacco da Kg 25 di **INTONACHINO WET** 6-7 litri circa di acqua pulita e mescolare con apposito miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi.
Prima di applicare il prodotto è necessario inumidire il supporto, quindi procedere con la prima mano e dopo 40/50 minuti con la tecnica fresco su fresco procedere con l'applicazione di una seconda mano per poi rifinire con frattazzo a spugna. Una volta avvenuta la maturazione del supporto (dopo circa 20 giorni) si può procedere alla tinteggiatura con pitture traspiranti silossaniche della **FALIS**

CONSUMO MEDIO: 5-6 Kg/m^2
L'applicazione deve essere eseguita in più mani utilizzando la tecnica fresco su fresco con un consumo medio di 5-6 Kg/m^2 in due mani.

Fornitura e stoccaggio
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione, al riparo dall' acqua e dall'umidità nelle confezioni integre.

Sicurezza
Consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Finitura deumidificante per gli intonaci risanati ta con **INTONACHINO WET** della **FALIS s.n.c** premiscelato in polvere, conforme alla norma **UNI EN 998-1** a base di cemento e calce, cariche selezionate a curva granulometrica controllata e additivi specifici .
L'applicazione deve essere eseguita in più mani utilizzando la tecnica fresco su fresco con un consumo medio di 5-6 Kg/m^2 in due mani, con frattone metallico e rifinito con frattazzo a spugna, al fine di ottenere una superficie perfettamente planare a regola d'arte





INTONACHINO WET



Kg. 25

Descrizione del prodotto
INTONACHINO WETè una finitura deumidificante, premiscelata, a base di Cemento e calce idrata, cariche selezionate, e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di adesione, lavorabilità e permeabilità al vapore.
Conforme alla norma **UNI EN 998-1**

DATI TECNICI

Peso specifico	1330 kg/m^3
Granulometria	< 0,6 mm
Colore	Bianco o grigio
Acqua d'impasto	26% ca.
Flessibilità	No
Consumo teorico	5-6 Kg/m^2 in due mani
P H	> 11
Durata dell' impasto	3-4 ore ca.
Res. a compressione a 28 gg	categoria CS I
Adesione su laterizio	0,9 N/mm^2
Tipo di frattura	B
Permeabilità al vapore acqueo	8
Assorbimento d'acqua	W2
Reazione al fuoco	classe A 1
Conducibilità termica	0,36 W /m k

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idonietà dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso. Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.