

Lt. 5 - Lt.1

BIO LEGNO

IMPREGNANTE ALL'ACQUA FINITURA CERATO PER LEGNO PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEADER LEGNO è un *impregnante e finitura cerata all'acqua* base di speciali copolimeri acrilici e permette di ottenere un film che protegge il legno dagli attacchi microbici (fungo blu, marcescenze) e dai raggi U.V. particolarmente indicato nella protezione di staccionate, fioriere, cottages, infissi, travature, perline, ecc.

Su superfici precedentemente verniciate è necessario rimuovere tutte le parti sia ben ancorate e non, a mezzo di sverniciatori o carte abrasive fino ad ottenere la superficie del legno perfettamente scoperta, spazzolare e pulire con cura.

APPLICAZIONE

LEADER LEGNO è pronto all'uso e va applicato a pennello a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.

RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare su supporti umidi o bagnati.

COLORI: trasparente e tinte **LEADER WOOD** (disponibili basi per sistema tintometrico)
RESA TEORICA: 5 m^2 con Lt1 a due mani
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: tanica da Lt.5- Lt.1

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e
dalle alte temperature.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici in legno come staccionate, pergolato in legno, cottages, infissi, travature, perline, devono essere protette con **BIO LEGNO** della **FALIS s.n.c** *protettivo finitura cerata all'acqua a* base di speciali copolimeri acrilici in ragione di 5 m^2 con Lt1 a due mani.



Dati tecnici

Aspetto del film	opaco
Tipo di legante:	copolimeri acrilici
Temperatura minima di filmazione	+5°C
PH	9
Essiccazione al tatto	1 ora
Peso specifico	1,05 Kg/dm^3
Residuo secco	30% ca in peso
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)	
(cat.A/f) <130g/l (2010)	<130g/l

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.