PROMOTORE DI ADESIONE

PRIMER BI



Lt.4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMER BI é un promotore di adesione per **supporti bituminosi** a base di resina acrilica in solvente, idoneo per superficie in qualità di fondo di preparazione per successiva applicazione di **Poliur Flex** menbrana impermeabilizzante poliuretanica.
Il prodotto possiede un' elevata resistenza agli alcali, un elevato potere di adesione e ha un'eccezionale capacità di uniformare gli assorbimenti dei supporti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida**.**

APPLICAZIONE

PRIMER BI è pronto all'uso e va applicato a rullo o a pennello trascorse le 4 ore e non oltre le 24 ore si può procedere con alla applicazione di **Poliur Flex.**

RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.
DILUIZIONE: pronto all'uso.
ASPETTO: Liquido lattiginoso
COLORI: Giallo
RESA TEORICA: 7 m^2/ Litro a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: tanica da Lt. 4



STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

SICUREZZA:

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Tipo di legante:	Resina acrilica in solvente
Temperatura minima di filmazione	+5°C a +35°C
Residuo secco %	0,89 (+2)
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)	
primer fissanti (cat.A/h) 30g/l (2010)	**<**30 g/l

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici bituminose, devono essere trattate con il primer promotore di adesione **PRIMER BI** della **FALIS s.n.c** prodotto a base di resina acrilica in solvente idoneo per la preparazione del supporto bituminoso in cicli di intervento di **Poliur Flex** Impermeabilizzante poliuretanico, da applicare a pennello o a rullo per un consumo medio di 7 m^2/ L.t a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.