# LEADER SILOXAN-R



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




**Kg. 25**

**LEADER SILOXAN-R** é uno speciale rivestimento decorativo in pasta, a base di copolimeri acril-silossanici in dispersione acquosa, cariche silicee a curva granulometrica controllata, pigmenti resistenti ai raggi UV.
La sua particolare formulazione permette di ottenere finiture idrorepellenti pur mantenendo un'elevata permeabilità al vapore acqueo, una bassa presa di sporco, resistenza agli alcali e di un'ottima facilita di applicazione.
Tutte queste caratteristiche rendono **LEADER SILOXAN-R** uno speciale rivestimento idoneo per la decorazione di supporti quali intonaci a base calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, e sistemi di isolamento termico tipo termo intonaci e cappotti **LEADER THERM**.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**:
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli e/o quant'altro ne comprometta l'efficacia.

**APPLICAZIONE**:
Trattare con fondo di collegamento **LEADER SILOXAN PRIMER** pronto all'uso dato a rullo o pennellessa.
Trascorsi almeno 12 ore si può procedere all'applicazione di **LEADER SILLOXAN-R** con apposito frattone in acciaio avendo cura di distribuirlo in maniera uniforme e, prima che il prodotto inizi la filmazione, rifinire uniformemente con movimenti circolari e continui utilizzando un frattone in plastica.
Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'utilizzo.

# SILOSSANICO A SPESSORE

**NOTE:** Si consiglia l'applicazione del rivestimento **Leader Siloxan-R** entro e non oltre le 48 ore, dal fondo di collegamento **Leader Siloxan Primer** prima che il prodotto completi il processo di filmazione e renda la superficie idrorepellente, particolare caratteristica dei prodotti silossanici.

**RACCOMADAZIONI**

Nella fase applicativa munirsi di occhiali e guanti di protezione.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 35°C.

Non applicare su superfici assolate o gelide.

Non applicare in presenza di forte vento, in imminente possibilità di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

A lavoro ultimato è necessario proteggere la superficie trattata per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni.

**COLORI**: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)

**ATTREZZATURA:** Frattazzo d'acciaio e frattazzo di plastica

**DILUIZIONE**: Pronto all'uso

**NOTE:** Tutti i rivestimenti a "*spessore*" devono essere applicati in un'unica soluzione quindi si consiglia, soprattutto su grandi facciate, di utilizzare lo stesso lotto di produzione al fine di ottenere uniformità nel colore ed evitare spiacevoli scostamenti di tinta.

**STOCCAGGIO:** Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C stoccaggio del prodotto 1 anno. Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature

## GRANULOMETRIE E CONSUMI

Tipo "***VENEZIA***"

| *Granulometrie disponibili* | *Strati* | *Consumo* |
|---|---|---|
| Extra Fine (mm 1,0) | una mano | 1,7 Kg /$m^2$ |
| Fine (mm 1,2) | una mano | 2,0 Kg /$m^2$ |
| Medio (mm 1,5) | una mano | 2,5 Kg /$m^2$ |

***Dati tecnici***

| | |
|---|---|
| Tipo di legante: | Copolimeri Acril-Silossanici in dispersione acquosa |
| Temperatura minima di filmazione | +5°C |
| Peso specifico | 1,75 Kg/$dm^3$ |
| Contenuto di solidi | 84% ca |
| Presa di sporco | ΔL = 0,95 |
| Resistenza all'impatto | II categoria |
| PH | 9 |
| Permeabilità al vapore acqueo | V=260g/$m^2$ d (alto) |
| Permeabilità all'acqua | W=0,07 Kg /$m^2$ $h^{05}$ |
| **Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) rivestimento per pareti esterne (cat. A/c)40g/l (2010)** | **<**30g/l |




**SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza

**VOCI DI CAPITOLATO**

Le superfici murali esterne ed interne, quali intonaci di fondo minerali a base di calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile e rasature cementizie, sistemi termoisolanti di tipo a cappotto, possono essere rifinite con rivestimento a spessore **LEADER SILOXAN-R** della **FALIS s.n.c** prodotto a base copolimeri acril-silossanici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti a i raggi UV e cariche silicee a curva granulometrica controllata, con un consumo a che varia da un minimo di 1,7 Kg/$m^2$ a un massimo di 2,5 Kg/$m^2$, a seconda della granulometria utilizzata.

*I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.*