FALIS THERMICA PAINT



Lt. 13-5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FALIS THERMICA INTERIOR è una pittura termoisolante per interni con microsfere cave in ceramica, costituita da copolimeri terpoliacriliche, carbonato di calcio, biossido di titanio e additivi specifici.
La sua particolare formulazione permette di ottenere bassi valori di trasmittanza termica che induce un notevole risparmio energetico ed economico, riducendo i ponti termici evitando la formazione di alghe e muffe , una forte riduzione della dispersione del calore dall'interno verso l'esterno ,elevata permeabilità al vapore acqueo, la capacità di trattenere l'umidità in eccesso e recederla equilibrando il grado di umidita negli ambienti .

CAMPI DI IMPIEGO

Per qualsiasi superficie murale gesso, cartongesso, intonaci a base calce-cemento, comprese rasature rifinite a civile

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline e/o quant'altro ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e trattare con primer **LEADER ACRIL PLUS**.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida**.**
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **FALIS THERMICA INTERIOR** a rullo o a pennello, o a spruzzo, pronto all'uso dato a tre mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.





COLORI: bianco o tinte pastello
APPLICAZIONE: pennello o rullo, spruzzo.
DILUIZIONE: Pronto all'uso.
RESA TEORICA: 3 m^2/ Lt x tre mani
SOVRAPPLICAZIONE: 12 ore
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt13 - lt 5

RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

STOCCAGGIO:

Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 35°C
Stoccaggio del prodotto 24 mesi in confezioni integre
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature

INFORMAZIONE DI SICUREZZA:

Il prodotto non e infiammabile. Il prodotto per la sua formula specifica ,non necessita di etichettatura di sicurezza secondo la normativa CEE 88/379. non disperdere i residui e i contenitori vuoti nell'ambiente. Per ulteriore informazioni consultare la relativa scheda tecnica.

Dati tecnici	
Tipo di legante:	Acrilico
Contenuto solidi	50%
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Viscosita di fornitura 25° c	Leggermente Tixtropica
Peso specifico	1,05 Kg/dm^3
Spessore tipico	500-600 micron
Permeabilità secondo DIN 52615	Sd 1,118
Resistenza al fuoco classe	B1

Valore UE di COV (direttiva 2004/42/CE)rivestimento per pareti esterne(cat.A/c) 30g/l (2010) **<30g/l**

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali interne quali intonaci a base calce cemento, rasature, rifinite a civile, vecchie pitture e rivestimenti devono essere rifinite con il pittura **FALIS THERMICA INTERIOR** della **FALIS s.r.l.** prodotto a base di microsfere cave in ceramica, copolimeri acrilsilossanici in dispersione acquosa,La sua particolare formulazione permette di ottenere bassi valori di trasmittanza termica che induce un notevole risparmio energetico ed economico, riducendo i ponti termici evitando la formazione di alghe e muffe, permettendo di ottenere finiture idrorepellenti mantenendo elevata la permeabilità al vapore. Applicabile a pennello, rullo o spruzzo con un consumo medio di 3 m^2/ Lt a tre mani.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.